

TEHNIČNI LIST 14.07.01-SLV



JUBIN Polyurethane lak

Debeloslojni transparentni lak (glos, mat) za interier

1. Opis, uporabnost

JUBIN Polyurethane lak je prosojen premaz za les, izdelan na osnovi vodne disperzije akrilnih - poliuretanskih veziv, brez neprijetnega vonja, enostaven za apliciranje in hitro suši. Namenjen je dekorativni in mehanski zaščiti notranjih lesenih površin, kot so stropne in stenske obloge, pohištvo iz masivnega lesa, drugi raznovrstni predmeti izdelani iz vseh vrst lesa. Suh premazni film oplemeniti izgled lesa in ohranja vidno strukturo.

2. Barvni odtenki

- brezbarven

3. Tehnični podatki

Embaliranje	0.65 l, 2.25 l	
Gostota	~1,018 kg/dm ³	
vsebnost lahko hlapnih organskih snovi HOS (VOC)	11 g/l	
zahteva EU VOC – kategorija	A/e<	
Redčenje z vodo - masno	0 %	
Redčenje z vodo za brizganje	~10 %	
čas sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	suho na otip	~2 h
	primerno za nadaljnjo obdelavo	~4-6 h
poraba	~100 - 140 ml/m ²	
priporočeno število nanosov	2-3	
stopnja sijaja	Gloss	86 GU/60°
	Matt	14 GU/60°

4. Pogoji vgradnje

Temperatura zraka in podlage naj ne bo nižja od +5 °C in ne višja od +30 °C (optimalna delovna temperatura je +10 °C do +25 °C), vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.

5. Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, mastnih oblog ali druge umazanije. Vlažnost lesa naj ne presega 12 % (listavci) oziroma 15 % (iglavci). Smolnate površine lesa očistimo z nitro razredčilom in pustimo, da se dobro osušijo. Za morebitne napake (razpoke, vdrtine, vdolbine, ipd.) uporabimo JUBIN Akrilin akrilni kit za les (kit izberemo v odtenku čim bližje barvi lesa).

Če je površina lesa zelo gladka, jo pobrusimo s finim brusnim papirjem ali brusno gobico. V primeru uporabe premaza na površinah, kjer so prisotni stari premazi, le-te mehansko odstranimo in površino temeljito zbrusimo in očistimo prahu.

6. Priprava premaza

Pred uporabo izdelka JUBIN Polyurethane lak le dobro premešamo. V primeru apliciranja z brizganjem (v pogojih pospešenega sušenja pa tudi v drugih primerih), ga lahko redčimo, vendar ne več kot 10 %.

7. Nanašanje premaza

JUBIN Polyurethane lak nanašamo v dveh ali treh slojih na suho in čisto površino s čopičem, s primernim pleskarskim valjčkom (velur 2 mm) ali z brizganjem. Zaradi hitrega sušenja priporočamo nanos v pasovih brez prekinitev, morebitne kaplje takoj razmažemo, da se ne zasušijo. Pred drugim nanosom premazano površino rahlo obrusimo s finim brusnim papirjem, da odstranimo dvignjena lesna vlakna.

Za brizganje z zračno pištolo priporočamo uporabo dize 1,2 do 1,5 mm, pritisk zraka 3 do 4 bare.

Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo ali vodno raztopino standardnih gospodinjskih detergentov.

8. Vzdrževanje in obnavljanje prebarvanih površin

Površine obdelane z izdelkom JUBIN Polyurethane lak, ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. V primeru potrebe po obnovitvenem premazovanju, površine le zbrusimo s finim brusnim papirjem ali fino brusno gobico oziroma glejte rubriko »5. Priprava podlage«.

9. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 18 mesecev.

10. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Barvni odtenek se od odtisa v barvni karti lahko razlikuje, saj je odvisen od vrste in vpojnosti lesa, hrapavosti podlage in števila nanosov. Za kontrolo je merodajen pravilno posušen nanos na standarden testni karton in standard predmetnega odtenka, ki se hrani v TRC JUB d.o.o. Razlika v barvnem odtenku, ki je posledica neustreznih delovnih pogojev, z navodili v tem tehničnem listu neskladne priprave premaza, nanosa na neustrezno pripravljeno, na vlažno ali ne dovolj suho podlago, ne more biti predmet reklamacije.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših

sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TRC-072/21-čad, 02.08.2024