

TEHNIČNI LIST 28.01.01-SLV



SIGILL Acryl Universal 520

Tesnilna masa za notranje rege in razpoke

1. Opis, uporabnost

SIGILL Acryl Universal 520 je disperzijska enokomponentna akrilna tesnilna masa za notranjo uporabo. Končna površina izdelka po fazi sušenja tvori mehko elastoplastično gumo.

2. Certifikati

Testirano in certificirano po:
EN 15651-1: Type F – INT
EMICODE EC 1 PLUS

Skladno z zahtevami specifikacije vsebnosti HOS v kreditu LEED EQc 4.1 "Izdelki z nizikimi emisijami" pravila 1168 SCAQMD

3. Tehnični podatki

Pakiranje	PE-Kartuša 280 ml, 12 kosov na enoto
Odtonek	Bel
Gostota	~ 1,66 g/cm ³
Odpornost proti ugrezanju (ISO 7390)	< 3 mm
Trdota shore A (DIN 53505)	~ 35
Čas tvorjenja kožice (23°C, 50% R.H.)	~ 25 min

Volumen krčenja	< 25 %
Elastični modul	~ 0,25 N/mm ²
Zmožnost premika v stiku (NPT Method 07) (23°C and 50% RH)	8 - 10 %
Odpornost na temperaturo	-20 ÷ 80 °C
Hirost zamreževanja	~ 2 mm/24h
Temperatura vgradnje	+5 do +40 °C

4. Pogoji vgradnje

Temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +5 °C do +40 °C, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.

5. Področja uporabe

Tesnjenje manj delujočih reg, zaplnitev umirjenih razpok - reg med stopnicami, stenami, stropovi, okenskimi policami; Masa je ustrezna tudi pri montaži kuhinj, z njo lahko tesnimo tudi okvirje lesenih in kovinskih oken ali vrat, prav tako je primerna tudi za uporabo na betonu, opeki in ometih.

6. Lastnosti

- Ekonomična in vsestranska akrilna tesnilna masa
- Dobra tiksotropnost
- Možnost barvanja s sintetičnimi barvami in barvami na vodni osnovi
- Brez neprijetnega vonja
- Enostaven za nanašanje in čiščenje
- Ni jedko za kovine

7. Navodilo za uporabo

Podlaga naj bo trdna, suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije. V primeru zelo poroznih ali vpojnih površin (npr. mavčno kartonske plošče), le-te navlažimo z vodo tako, da se ta kapilarno takoj vpije, saj s tem preprečimo prehitro sušenje in nastanek morebitnih razpok. Po 15 minutah naneseno maso zgladimo (z vodo), da zagotovimo ustrezen oprijem. **POZOR:** Izdelek ni primeren za neposredni stik z vodo!

8. Čiščenje opreme in osebni zaščitni ukrepi

Orodje takoj operemo z vodo. Ko se izdelek strdi, ga je možno odstraniti le mehansko.

9. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

SIGILL Acryl Universal 520 lahko v originalni embalaži (neodprta embalaža) hranite do 18 mesecev, ločeno od vlažnih prostorov, neposredne sončne svetlobe in virov toplote.

10. Druge informacije

Tehnična navodila so podana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti v primeru, če je podlaga za nanos naših izdelkov pripravljena neustrezno ali z materiali neustrezne kvalitete drugih proizvajalcev. V primeru nanosa naših izdelkov na že obstoječe podlage starih nanosov oz. na pred pripravljene podlage z materiali drugih proizvajalcev, je obvezno potrebno pred pričetkom del izdelati ustrezna testna polja oz. površine z vsemi predvidenimi nanosi JUB-ovih izdelkov, skladno s tehničnimi navodili.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS-053/24-cad, 04.02.2025